


生コンクリート価格スライド表

平成 29 年 4 月 1 日改訂

品質信頼のマーク



全国統一品質管理監査制度
監査合格 (適) マーク取得工場

〒239-0807 横須賀市根岸町3丁目11番8号
グランドメゾン北久里浜1F

横須賀地区生コンクリート協同組合

電 話 0 4 6 (8 3 8) 3 3 5 0

F A X 0 4 6 (8 3 8) 3 3 5 1

E-mail namakon-kumiai@cyber.ocn.jp

目 次

JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類における	1
横須賀地区生コンクリート協同組合 JIS 規格品一覧表	
1. AE 減水剤使用コンクリート	2
2-1. 高性能 AE 減水剤使用コンクリート (スランプ管理)	4
2-2. 高性能 AE 減水剤使用コンクリート (フロー管理)	5
3. 人工軽量コンクリート	7
4. 舗装コンクリート	7
5. 早期交通開放型コンクリート舗装 (1 DAY PAVE)	8
6. モルタル	8
7. エアモルタル	8
8. 代行試験・試し練り手数料	9
9. その他	10
単位水量指定による混和剤の使用区分表	12
単位セメント量指定による呼び強度換算表 (1)	14
単位セメント量指定による呼び強度換算表 (2)	15
水セメント比指定による呼び強度換算表 (1)	16
水セメント比指定による呼び強度換算表 (2)	17
気温による補正期間 (横須賀市) (参考資料)	18

JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類における
横須賀地区生コンクリート協同組合 JIS 規格品一覧表

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	呼び強度 (N/mm ²)											
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	曲げ 4.5	
普通 コンクリート	20	8・10 12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
		15・18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
軽量 コンクリート	15	8・10 12・15 18・21	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	
舗装 コンクリート	20	2.5・6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	

(注1) 「軽量コンクリート」・「舗装コンクリート」の JIS 規格品については、出荷工場に限られますので組合にお問い合わせください。

(注2) 「軽量コンクリート」以外の骨材は、20 mmのみとなります。

(注3) 「高強度コンクリート」は、JIS 規格外品となります。

※ 高強度コンクリート：呼び強度 45N/mm²を超えるコンクリート

1. AE 減水剤使用コンクリート

スライド価格は、基準配合 (18-18-20) 価格への加算額を表示しています。

①普通セメント・早強セメント

(円/m³)

スランプ(cm) 呼び強度 (N/mm ²)	普通セメント(材齢 28 日)		早強セメント (材齢 7 日)	
	21・18	15 以下	21・18	15 以下
18 以下	0	▲300	800	400
21	300	▲50	1,200	750
24	650	300	1,650	1,250
27	—	700	—	1,800
30	—	※1,050	—	※2,300
33	—	※1,450	—	※2,850
36	—	※2,000	—	※3,450
39	—	※2,450	—	※3,950
40	—	※2,550	—	※4,100

②高炉セメント B 種・中庸熟セメント

(円/m³)

スランプ(cm) 呼び強度 (N/mm ²)	高炉セメント B 種(材齢 28 日)		中庸熟セメント (材齢 28 日)	
	21・18	15 以下	21・18	15 以下
18 以下	0	▲300	900	600
21	300	▲50	1,200	850
24	650	300	1,550	1,200
27	—	700	—	1,600
30	—	※1,050	—	※2,050
33	—	※1,450	—	※2,450
36	—	※2,000	—	※3,000
39	—	※2,450	—	※3,450
40	—	※2,550	—	※3,550

(注1) 呼び強度 18 N/mm²未満の JIS 規格外品については、「18 以下」のスライド価格を適用します。

(注2) スライド表の「—」の欄は、「高性能 AE 減水剤使用コンクリート」になります。

(注3) スランプ 21・18 cmの場合の呼び強度 27 N/mm²以上
スランプ 15 cmの場合の呼び強度 30 N/mm²以上

「高性能 AE 減水剤使用」コンクリート
になります。

※杭コンクリートについては、P. 13 (注2) を参照してください。

(注4) 呼び強度 30N/mm²以上スランプ 15cm 未満は、※印のあるスライド価格になります。

(注5) 高炉セメント B 種・中庸熱セメント (材齢 56 日) のスライド価格は、高炉セメント B 種・中庸熱セメント (材齢 28 日) のスライド価格のマイナス 200 円となります。

2-1. 高性能 AE 減水剤使用コンクリート (スランプ管理)

スライド価格は、基準配合 (18-18-20) の価格への加算額を表示しています。

①普通セメント・早強セメント

(円/m³)

スランプ (cm) 呼び強度 (N/mm ²)	普通セメント (材齢 28 日)		早強セメント (材齢 7 日)	
	21・18	15 以下	21・18	15 以下
27	1,800	—	3,000	—
30	2,200	1,800	3,600	3,200
33	2,650	2,300	4,200	3,850
36	3,400	3,000	5,000	4,600
39	3,900	3,450	5,600	5,150
40	4,100	3,650	5,850	5,400
42	4,500	4,000	6,350	5,850
45	5,100	4,600	7,100	6,600

②高炉セメント B 種・中庸熱セメント

(円/m³)

スランプ (cm) 呼び強度 (N/mm ²)	高炉セメント B 種 (材齢 28 日)		中庸熱セメント (材齢 28 日)	
	21・18	15 以下	21・18	15 以下
27	1,800	—	3,100	—
30	2,200	1,800	3,500	3,250
33	2,650	2,300	3,950	3,700
36	3,400	3,000	4,700	4,450
39	3,900	3,450	5,200	4,950
40	4,100	3,650	5,400	5,150
42	4,500	4,000	5,800	5,550
45	5,100	4,600	6,400	6,150

(注1) 呼び強度 27N/mm²・スランプ 15cm 以下は、「1. AE 減水剤使用コンクリート」を参照してください

(注2) 高炉セメント B 種・中庸熱セメント (材齢 56 日) のスライド価格は、高炉セメント B 種・中庸熱セメント (材齢 28 日) のスライド価格のマイナス 200 円となります。

2-2. 高性能 AE 減水剤使用コンクリート (フロー管理)

スライド価格は、基準配合 (18-18-20) の価格への加算額を表示しています。

①普通セメント

(円/m³)

呼び強度 (N/mm ²)	普通セメント (材齢 28 日)			
	50	55	60	65
45	7,500	7,700	7,900	8,100
46	7,700	7,900	8,100	8,300
47	7,900	8,100	8,300	8,500
48	8,100	8,300	8,500	8,700
49	8,300	8,500	8,700	8,900
50	8,500	8,700	8,900	9,100
51	8,700	8,900	9,100	9,300
52	8,900	9,100	9,300	9,500
53	9,100	9,300	9,500	9,700
54	9,300	9,500	9,700	9,900
55	9,500	9,700	9,900	10,100
56	9,700	9,900	10,100	10,300
57	9,900	10,100	10,300	10,500
58	10,100	10,300	10,500	10,700
59	10,300	10,500	10,700	10,900
60	10,500	10,700	10,900	11,100

②中庸熱セメント

(円/m³)

フロー値(cm) 呼び強度 (N/mm ²)	中庸熱セメント(材齢 28 日)			
	50	55	60	65
45	8,250	8,450	8,650	8,850
46	8,450	8,650	8,850	9,050
47	8,650	8,850	9,050	9,250
48	8,850	9,050	9,250	9,450
49	9,500	9,250	9,450	9,650
50	9,250	9,450	9,650	9,850
51	9,450	9,650	9,850	10,050
52	9,650	9,850	10,050	10,250
53	9,850	10,050	10,250	10,450
54	10,050	10,250	10,450	10,650
55	10,250	10,450	10,650	10,850
56	10,450	10,650	10,850	11,050
57	10,650	10,850	11,050	11,250
58	10,850	11,050	11,250	11,450
59	11,050	11,250	11,450	11,650
60	11,250	11,450	11,650	11,850

(注1) 中庸熱セメント(材齢 56 日)のスライド価格は、中庸熱セメント(材齢 28 日)のスライド価格のマイナス 200 円となります。

3. 人工軽量コンクリート

スライド価格は、基準配合（18－18－15 気乾単位容積質量 1,850kg/m³）価格への加算額を表示しています。なお、早強コンクリートの場合は、算出された価格に早強分を加算した価格となります。

(円/m³)

気乾単位容積質量 (kg/m ³) スランプ (cm) 呼び強度 (N/mm ²)	普通コンクリート								早強の 加算
	1,850		1,750		1,650		1,550		
	21・18	15 以下	21・18	15 以下	21・18	15 以下	21・18	15 以下	
18 以下	0	0	1,100	1,100	2,600	2,600	4,900	4,900	+1,250
21	450	450	1,650	1,650	3,150	3,150	5,250	5,250	+1,350
24	1,000	850	2,200	2,050	3,700	3,550	—	—	+1,500
27	1,550	1,400	2,900	2,750	4,350	4,200	—	—	+1,700

4. 舗装コンクリート

スライド価格は、基準配合（18－18－20）価格への加算額を表示しています。

(円/m³)

呼び強度 (N/mm ²)	セメント	普通	早強 (7日)
曲げ (5.0)		3,050	4,450
曲げ 4.5		2,700	4,050
曲げ (3.5)		1,500	2,600

(注1) 骨材は 20 mmを使用します。

(注2) () 書きは JIS 規格外品になります。

5. 早期交通開放型コンクリート舗装（1 DAY PAVE）

スライド価格は、基準配合（18－18－20）価格への加算額を表示しています。
(円/m³)

普通セメント	9,800
早強セメント	10,100

(注1) 打設時期によっては、セメントの種類、配合の打合せをさせていただく場合もあります。詳しくは組合までお問い合わせください。

6. モルタル

スライド価格は、基準配合（18－18－20）価格への加算額を表示しています。

(円/m³)

配合 \ セメント	普通	早強
1 : 1	10,500	12,300
1 : 2	6,000	7,300
1 : 3	4,000	5,000
1 : 4	3,000	3,800
1 : 5	2,300	3,000

7. エアモルタル

スライド価格は、基準配合（18－18－20）価格への加算額を表示しています。
(円/m³)

セメント \ セメント量	普通	早強
300 kg	100	1,050
330 kg	550	1,650
350 kg	900	2,200

(注1) セメント量の指定のある吹付モルタルの場合は、別途組合にご相談ください。

(注2) 単位セメント量 400 kg/m³ 及び 420 kg/m³ の吹付けモルタルは、3,500 円の加算となります。

8. 代行試験・試し練り手数料

(1) コンクリート試験（圧縮強度）

(税別)

試験項目	単位	単価（円）
供試体 3本	一式	12,000
供試体 6本	一式	20,000
供試体 +1本ごと	1本	3,000

(注1) 一式には、スランプ・空気量・供試体形成・キャッピング・圧縮強度試験・運賃が含まれます。

(注2) 塩化物含有量試験は含みません。

(2) コンクリート試験（曲げ強度）

(税別)

試験項目	単位	単価（円）
供試体 3本	一式	21,000
供試体 6本	一式	39,000
供試体 +1本ごと	1本	6,000

(注1) 一式には、スランプ・空気量・供試体形成・曲げ強度試験・運賃が含まれます。

(注2) 塩化物含有量試験は含みません。

(3) 試し練り

(税別)

試験項目	単位	単価（円）
スランプ、空気量、塩化物含有量 圧縮強度強度（供試体6本）	1バッチ	25,000

(注1) 上記以外のコンクリート試験、試し練りをご依頼の場合は、別途組合にご相談ください。

(注2) 工場の製品検査データの書面での提出はお断りしています。

9. その他

条 件		価 格				
1	杭及び連続壁コンクリート	同強度価格	+ 100	円/m ³		
2	半砂利コンクリート	同強度価格	+ 500	円/m ³		
3	豆砂利コンクリート (10mm)	同強度価格	+ 2,500	円/m ³		
4	流動化コンクリート (混和剤及び投入人工は現場支給)	同強度価格	+ 200	円/m ³		
5	三浦地区価格 (三浦市内に納入の場合)	同強度価格	+ 1,000	円/m ³		
6	ブロックコンクリート割増 (消波ブロック及び漁礁等)	同強度価格	+ 500	円/m ³		
7	遠隔地ブロックコンクリート割増 (二町谷・城ヶ島における消波ブロック及び漁礁等) ※別途三浦地区価格が加算されます。	同強度価格	+10,000	円/台		
8	バッチャープラント渡	同強度価格	- 1,000	円/m ³		
9	特殊水中コンクリート (混和剤及び投入人工は現場支給) ※残コン等の処理費は含まれていません。現場にて処理をお願いします。	洗浄費	+20,000	円/台		
10	海上輸送	吾妻島	輸送費	+15,000	円/回	
		その他	輸送費	+20,000	円/回	
11	ファイバー混入割増	1回当たりの打設量 50m ³ 未満	同強度価格	+ 3,000	円/m ³	
		1回当たりの打設量 50m ³ 以上	同強度価格	+ 2,000	円/m ³	
※残コン等の処理費は含まれていません。現場にて処理をお願いします。						
12	RCCP (転圧コンクリート舗装)・スリップフォーム等		+ 2,000	円/m ³		
13	先行モルタル割増	同強度価格	+ 4,000	円/m ³		
14	吹付コンクリート (モルタル) 割増	同強度価格	+ 2,000	円/m ³		
15	出荷後キャンセル料金 (注文した生コンクリートの受入キャンセル) ※出荷後キャンセル料金の対象となった生コンクリートには商品代が発生します。		+ 6,000	円/m ³		
16	時間割増 (現場到着 1 時間後より)	10t 車 (1 台)	+ 5,000	円/時		
17	ポンプ打設終了時 ミキサー待機料		+10,000	円/台		
18	空積割増 (4 m ³ 保証) : (4 m ³ - 積載量) × 2,500 円/m ³ で算出します。					
	積載量	3 m ³ の場合	2.5m ³ の場合	2 m ³ の場合	1.5m ³ の場合	1 m ³ の場合
	割増額	2,500 円/台	3,750 円/台	5,000 円/台	6,250 円/台	7,500 円/台
19	キャンセル料金		10t 車のみ	※印参照		

※ キャンセル料金について

(注1) 打設予定の最終確認は、打設前日の12時(正午)とし、以後の変更または中止については天候その他にかかわらず、キャンセル料金の対象となります。

(注2) キャンセル料金表

打設予定	打設日前日	打設日当日
	(17時まで)	(前日の17時以降)
100m ³ 未満	50,000円	100,000円
100m ³ 以上 200m ³ 未満	100,000円	200,000円
200m ³ 以上 300m ³ 未満	150,000円	350,000円
300m ³ 以上 400m ³ 未満	200,000円	400,000円
400m ³ 以上 500m ³ 未満	300,000円	600,000円
500m ³ 以上 50m ³ 増すごとに	+100,000円	+200,000円

単位水量指定による混和剤の使用区分表

○：AE 減水剤 ●：高性能 AE 減水剤

呼び強度 スランプ	普通セメント								
	W=175 kg/m ³ 以下			W=180 kg/m ³ 以下			W=185 kg/m ³ 以下		
	標準期	夏期	冬期	標準期	夏期	冬期	標準期	夏期	冬期
24-15	○	—	○	○	○	○	○	○	○
24-18	—	—	—	○	—	○	○	○	○
27-15	○	—	○	○	○	○	○	○	○
27-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●

呼び強度 スランプ	高炉セメント B 種								
	W=175 kg/m ³ 以下			W=180 kg/m ³ 以下			W=185 kg/m ³ 以下		
	標準期	夏期	冬期	標準期	夏期	冬期	標準期	夏期	冬期
24-15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24-18	—	—	—	○	—	○	○	○	○
27-15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●

呼び強度 スランプ	早強セメント								
	W=175 kg/m ³ 以下			W=180 kg/m ³ 以下			W=185 kg/m ³ 以下		
	標準期	夏期	冬期	標準期	夏期	冬期	標準期	夏期	冬期
24-15	○	—	○	○	○	○	○	○	○
24-18	—	—	—	○	—	○	○	—	○
27-15	○	—	○	○	○	○	○	○	○
27-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27-21	—	—	—	●	●	●	●	●	●
30-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30-21	—	—	—	●	●	●	●	●	●
33-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33-21	—	—	—	●	●	●	●	●	●

(注1) 適用期間は以下のとおりです。

標準期：2月12日～7月7日 9月14日～12月14日

夏期：7月8日～9月13日

冬期：12月15日～2月11日

(注2) 杭配合については、単位水量 200 kg/m³ 以下の指定の場合には AE 減水剤使用を標準とします。ただし、呼び強度 36N/mm² 以上については、高性能 AE 減水剤使用を標準とします。また、単位水量が 185 kg/m³ 以下の指定の場合には上記区分表を標準とします。

(注3) 単位水量指定がない場合は、杭用コンクリート等を除いて 185 kg/m³ 以下の使用区分となります。

(注4) 冬期修正標準配合がない工場は、標準配合を適用することとします。

単位セメント量指定による呼び強度換算表（1）

①普通セメント（N）（材齢28日）

スランブ セメント量	標準配合					修正標準配合（夏期）					修正標準配合（冬期）				
	21 cm	18 cm	15 cm	12 cm	8 cm	21 cm	18 cm	15 cm	12 cm	8 cm	21 cm	18 cm	15 cm	12 cm	8 cm
270 kg/m ³	21	21	24	24	27	21	21	24	24	27	21	21	24	24	27
300 kg/m ³	24	27	27	30	30	24	24	27	27	30	24	27	27	30	30
310 kg/m ³	27	27	30	30	33	24	27	27	30	30	27	27	30	30	33
330 kg/m ³	27	30	33	33	33	27	27	30	33	33	27	30	33	33	36
340 kg/m ³	30	30	33	33	36	27	30	33	33	36	30	30	33	36	36
360 kg/m ³	33	33	36	36	40	30	33	33	36	36	33	33	36	40	40
370 kg/m ³	33	33	36	40	40	33	33	33	36	36	33	36	36	40	40

②高炉セメントB種（BB）（材齢28日）

スランブ セメント量	標準配合					修正標準配合（夏期）					修正標準配合（冬期）				
	21 cm	18 cm	15 cm	12 cm	8 cm	21 cm	18 cm	15 cm	12 cm	8 cm	21 cm	18 cm	15 cm	12 cm	8 cm
270 kg/m ³	21	21	24	27	27	21	21	24	27	27	21	24	24	27	27
300 kg/m ³	24	27	27	30	30	24	27	27	30	30	27	27	27	30	33
310 kg/m ³	27	27	27	30	33	27	27	27	30	33	27	27	30	33	33
330 kg/m ³	27	30	33	33	33	30	30	33	33	33	30	30	33	33	36
340 kg/m ³	30	30	33	33	36	30	33	33	36	36	30	33	33	36	36
360 kg/m ³	33	33	33	36	40	33	33	33	36	36	33	33	36	36	40
370 kg/m ³	33	33	36	36	40	33	33	33	36	40	33	33	36	40	40

③早強セメント（H）（材齢7日）

スランブ セメント量	標準配合					修正標準配合（夏期）					修正標準配合（冬期）				
	21 cm	18 cm	15 cm	12 cm	8 cm	21 cm	18 cm	15 cm	12 cm	8 cm	21 cm	18 cm	15 cm	12 cm	8 cm
270 kg/m ³	21	21	24	24	27	21	21	21	24	27	21	21	24	24	27
300 kg/m ³	24	24	27	27	30	24	24	27	27	30	24	27	27	27	30
310 kg/m ³	27	27	27	27	30	24	27	27	27	30	27	27	27	30	30
330 kg/m ³	27	27	30	30	33	27	27	30	30	30	27	30	30	33	36
340 kg/m ³	27	30	30	30	33	27	27	30	30	33	30	30	33	33	36
360 kg/m ³	30	30	33	33	36	30	30	30	33	36	30	33	36	36	40
370 kg/m ³	30	30	33	36	40	33	33	33	33	36	30	33	36	40	40

単位セメント量指定による呼び強度換算表（２）

高性能 AE 減水剤使用

①普通セメント（N）（材齢 28 日）

スランブ セメント量	標準配合			修正標準配合（夏期）			修正標準配合（冬期）		
	21 cm	18 cm	15 cm	21 cm	18 cm	15 cm	21 cm	18 cm	15 cm
290 kg/m ³	27	27	30	27	27	30	27	27	30
310 kg/m ³	30	30	33	30	30	33	30	30	33
330 kg/m ³	33	33	33	33	33	36	33	33	36
340 kg/m ³	33	33	36	33	36	36	33	33	36
360 kg/m ³	36	40	40	36	40	40	36	40	40
370 kg/m ³	40	40	42	40	40	40	36	40	42

②高炉セメント B 種（BB）（材齢 28 日）

スランブ セメント量	標準配合			修正標準配合（夏期）			修正標準配合（冬期）		
	21 cm	18 cm	15 cm	21 cm	18 cm	15 cm	21 cm	18 cm	15 cm
290 kg/m ³	27	27	30	27	27	30	27	27	30
310 kg/m ³	30	30	33	30	30	33	30	30	33
330 kg/m ³	33	33	36	30	33	36	33	33	36
340 kg/m ³	33	33	36	33	33	36	33	33	36
360 kg/m ³	36	40	40	36	40	40	36	40	40
370 kg/m ³	36	40	42	36	40	42	36	40	42

③早強セメント（H）（材齢 7 日）

スランブ セメント量	標準配合			修正標準配合（夏期）			修正標準配合（冬期）		
	21 cm	18 cm	15 cm	21 cm	18 cm	15 cm	21 cm	18 cm	15 cm
290 kg/m ³	27	27	30	27	27	30	27	27	30
310 kg/m ³	27	30	30	27	27	30	27	30	30
330 kg/m ³	30	33	33	30	33	33	30	33	33
340 kg/m ³	30	33	33	30	33	33	30	33	33
360 kg/m ³	33	33	36	33	33	36	33	36	36
370 kg/m ³	33	36	40	33	36	40	33	36	40

水セメント比指定による呼び強度換算表（1）

①普通セメント（N）（材齢28日）

水セメント比	適用期間		
	標準	修正標準（夏期）	修正標準（冬期）
65%以下	24	24	24
60%以下	24	24	24
55%以下	30	30	30
50%以下	33	33	33
45%以下	40	36	40

②高炉セメントB種（BB）（材齢28日）

水セメント比	適用期間		
	標準	修正標準（夏期）	修正標準（冬期）
65%以下	21	21	21
60%以下	24	24	24
55%以下	27	27	27
50%以下	30	30	33
45%以下	36	36	36

③早強セメント（H）（材齢7日）

水セメント比	適用期間		
	標準	修正標準（夏期）	修正標準（冬期）
65%以下	21	21	21
60%以下	24	24	24
55%以下	27	27	27
50%以下	30	30	33
45%以下	36	33	40

水セメント比指定による呼び強度換算表（2）

高性能 A E 減水剤使用

①普通セメント（N）（材齢 28 日）

水セメント比	適用期間		
	標準	修正標準（夏期）	修正標準（冬期）
65%以下	—	—	—
60%以下	27	27	27
55%以下	30	30	30
50%以下	33	33	33
45%以下	40	40	40

②高炉セメント B 種（BB）（材齢 28 日）

水セメント比	適用期間		
	標準	修正標準（夏期）	修正標準（冬期）
65%以下	—	—	—
60%以下	27	27	27
55%以下	30	30	30
50%以下	33	33	33
45%以下	40	40	40

③早強セメント（H）（材齢 7 日）

水セメント比	適用期間		
	標準	修正標準（夏期）	修正標準（冬期）
65%以下	—	—	—
60%以下	27	27	27
55%以下	27	27	27
50%以下	33	33	33
45%以下	36	36	36

気温による補正期間（横須賀市）

（1）JASS 5（2003年版//旧JASS 5）に基づく温度補正值の適用期間

セメントの種類	コンクリート強度の気温による補正值：T（N/mm ² ）		
	0	3	6
早強 ポルトランドセメント	15℃以上 4月2日～10月25日	5℃以上 15℃未満 10月26日～4月1日	2℃以上 5℃未満 —
普通 ポルトランドセメント	16℃以上 4月8日～10月19日	8℃以上 16℃未満 2月11日～4月7日 10月20日～12月17日	3℃以上 8℃未満 12月18日～2月10日
高炉セメントB種	16℃以上 4月8日～10月19日	10℃以上 16℃未満 3月4日～4月7日 10月20日～11月28日	5℃以上 10℃未満 11月29日～3月3日

（注1）高炉セメントB種は、高炉スラグの分量が45%以下のため、フライアッシュセメントB種の範囲を採用した。

測定場所：横須賀市環境対策課（1時間毎測定）

測定期間：1996年4月～2004年3月

(2) JASS 5 (2009年版・2015年版//新 JASS 5) に基づく構造体強度補正值

セメントの種類	補正值 S	補正值 $_{28}S_{91}$ (N/mm ²)		
		6	3	6
早強 ポルトランドセメント		25°C ≤ t (暑中期間) 7月8日～9月13日	5°C ≤ θ 9月14日～7月7日	0°C ≤ θ < 5°C —
普通 ポルトランドセメント		25°C ≤ t (暑中期間) 7月8日～9月13日	8°C ≤ θ 2月12日～7月7日 9月14日～12月14日	0°C ≤ θ < 8°C 12月15日～2月11日
高炉セメントB種		25°C ≤ t (暑中期間) 7月8日～9月13日	13°C ≤ θ 3月23日～7月7日 9月14日～11月8日	0°C ≤ θ < 13°C 11月9日～3月22日

(注1) 表中のθは、コンクリート打込みから28日までの期間の予想平均気温(°C)

(注2) 表中のtは、日平均気温

(注3) 表中の温度は、「JASS 5 (2009年、2015年)」の値

供試体養生方法：標準養生

測定場所：横須賀市環境管理課

測定期間：2004年1月～2008年12月

横須賀地区生コンクリート協同組合員工場

組合員工場	住 所	電話番号 FAX 番号 E-mail
草川沼家生コン株式会社	〒238-0023 横須賀市森崎1丁目9番25号	046-836-2221 046-836-2223 kusakawanumaya@wit.ocn.ne.jp
平川宇部生コンクリート株式会社	〒239-0826 横須賀市長瀬3丁目10番5号	046-842-3111 046-842-3116 hirakawaube@adagio.ocn.ne.jp
横須賀生コンクリート株式会社	〒237-0076 横須賀市船越町1丁目284番地	046-861-5251 046-861-0393
株式会社 成 正	〒239-0836 横須賀市内川2丁目5番42号	046-833-8181 046-833-8600
東京エスオーシー株式会社 横浜工場	〒247-0023 横浜市栄区长倉町1番13号	045-891-7611 045-891-7619